



Colle pour Rubaflex

Colle contact à base de polychloroprène et de résines synthétiques avec solvants facilement inflammables.

Application au pinceau ou à la spatule sur les 2 surfaces à coller

Temps de prise définitive : 36 heures

Température idéale de mise en œuvre : +10 à +30°C

Température maximum supportée : +105°C

Disponible en : pot à pinceau 250 ml, pot 500 ml, pot 750 ml



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Colle pour isolant élastomère RUBAFLEX

Références produit

Référence	Modèle
700480	BTE 250ML+PINCEAU
700481	BTE 500ML
700483	BTE 750ML
700487	BTE 500ML+PINCEAU