

# SAGLAN Produits avec des revêtements

Les caractéristiques des matières indiquées dans les fiches de données des produits sans revêtement s'appliquent également aux variations de produits avec revêtement. A l'exception de l'indice d'incendie (I-I) dont il faut tenir compte.

## Indice d'incendie

Revêtement 1 face ou 2 faces

Pour le revêtement 2 face, le revêtement ayant l'indice inférieur est déterminant.

## Propriétés techniques

Abréviation	Revêtement	I-I CH	RtF	env. g/m <sup>2</sup>	max. Temp.*
Vn	Voile de verre nature	6q.3	A1	100	230° C
Vg	Voile de verre jaune (seulement par panneaux)	6q.3	A1	35	230° C
Vgl	Voile de verre jaune renforcé longitudinale	6q.3	A1	40	230° C
Vs	Voile de verre noir	6q.3	A1	75	230° C
Vsl	Voile de verre noir renforcé longitudinale	6q.3	A1	100	230° C
Vsg	Grille voile de verre noir renforcé	5.3	A2	110	230° C
G	Tissu de verre noir résistant aux parasites	6q.3	A1	128	230° C
A	A Grille alu-kraft renforcé, résistant au feu	6q.3	A1	84	80° C
F	Feuille PE° noir	5.3	F		40° C
P	Papier kraft	3.2	F	100	80° C
M	Laine de verre noire marbrée *	–	–	–	–

° max. 900 mm large, ép. = 0,04 mm

\* Température de service maximale du revêtement

\*\* Délai de livraison: jusqu'à 25 m<sup>3</sup> 4 semaines, plus de 25 m<sup>3</sup> sur demande

Ces informations techniques reflètent notre niveau actuel de connaissances et notre expérience. Nous ne pouvons pas tenir compte de conditions particulières liées à des cas d'application spécifiques et ne fournissons donc aucune garantie.