

KAIFLEX ST

Caracteristiques techniques

Matière	Isolation à cellules fermées, hautement flexible, FEF (Flexible Elastomeric Foam)											
Description	Matériau isolant à cellules fermées, hautement flexible avec un facteur de résistance à l'humidité très élevé et une conductivité thermique très faible Prévention de la condensation et économie d'énergie pour les tuyauteries (y compris coudes, vannes) dans les domaines du froid et de la climatisation											
Domaine d'utilisation												
Température de service (températures limites)	Température maximum + 105°C (Plaques + 85°C)			Pour des températures inférieures à – 50°C merci de prendre co								
	Température minimum	– 50°C (– 200°C)			avec notre service technique							
Conductivité thermique \(\lambda\) DIN EN ISO 8497 / DIN EN 12667 Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau suivant \(\text{DIN EN 13469 / DIN EN 12086}\) Diffusion resistance coefficient	Température moyenne °C	-30	-20	0	+10	+20	+40	+70	Quality assurance in accordance with VDI 2055			
	Conductivité thermique W/(m∙K)	0,031	0,032	0,034	0,035	0,036	0,038	0,041	Quality assurance institute FORSCHUNGSINSTITUTE FOR WARMERSCHUTZ E.V. WARMERSCHUTZ E.V.			
									Quality assurance in accordance with VDI 2055 Quality assurance institute			
Comportement au feu suivant DIN EN 13501 Manchons Plaques	Difficilement inflammable - BL-s3, d Difficilement inflammable - B-s3, d0 Auto-extinguible, ne propage pas le	, 10 mm de 3	32 mm d'épa	isseur en pl	487 aques, 42/1	NF FEU 487	T edbs-oth		manufact)			
Certification Marine	DNV, Lloyd's Register, See BG											
Résistance aux produits chimiques	Consulter la liste des produits											
Absorption d'eau	après 28 jours - maximum 0,9%											
Corrosion	Conforme aux exigences de la norme	Conforme aux exigences de la norme DIN 1988 partie 7										
			Sans CFC, HCFC, formaldéhyde, cadmium									
Fabrication	Sans CFC, HCFC, formaldéhyde, cadi	mium										

Présentation	Longueur	Largeur	Epaisseur		Downwall and a state	Diamètre intérieur		
			indiquée	Tolérance	Perpendicularité Perpendicularité	<i>D</i> _j ≤ 100	D _i > 100	
Manchons	± 1,5 %		$d_{\rm D} \leq 8$	± 1,0	3,0 mm	$D_{i,D} + 1 \le D_i \le D_{i,D} + 4$	$D_{i,D} + 1 \le D_i \le D_{i,D} + 6$	
			$8 < d_{\rm D} \le 18$	± 1,5		ט,ו ן ט,ו	1,0 — - 1 — - 1,0	
			$18 < d_{\rm D} \le 31$	± 2,5				
			$d_{\rm D} > 31$	± 3,0				
Plaques	± 1,5 %	± 2,0 %	$d_{\rm D} \leq 6$	± 1,0	3,0 mm/m (Longeur/Largeur)		_	
			$6 < d_0 \le 19$	± 1,5	_			
			$d_{\rm D} > 19$	± 2,0	3,0 mm (Epaisseur)			
Rouleaux	+ 5,0 %	± 2,0 %	$d_{\rm D} \leq 6$	± 1,0	3,0 mm/m (Longeur/Largeur)			
	-1,5 %		$6 < d_0 \le 19$	± 1,5				
			$d_{\rm D} > 19$	± 2,0	3,0 mm (Epaisseur)			
Rubans isolants	+ 5,0 %	± 2,0 %	$d_{\rm D} = 3$	- 0,1				
	- 1,5 %			+ 1,5				